

BASE AL ACEITE

CRONS

Producto elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura, con buen poder de relleno. LIBRE DE PLOMO. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado.



USOS

Se emplea como protección anticorrosiva para estructuras metálicas de uso automotriz.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete convencional.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo y otras impurezas. Para eliminar óxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Realizar una limpieza manual o mecánica (arenar según norma). Lijar (lija #80 a #220) y eliminar el polvo producido.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer previo a la aplicación.

Aplicar BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ, el cual debe aplicarse directamente sobre el metal para protegerlo de la corrosión.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
COLOR	: Blanco, Rojo Óxido, Rojo Bermellón, Gris, Negro y Azul Naval.
SÓLIDOS POR PESO	: 68 - 72%
DENSIDAD	: 4.90 - 5.10 Kg / Gln
RENDIMIENTO	: 42 - 45 m ² / Gln
DISOLVENTE	: Thinner Acrílico Automotriz Crons
SECADO AL TACTO	: 20 - 27 minutos
SECADO DURO	: 24 horas
NÚMERO DE MANOS	: 2 - 3 manos

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.