

BARNIZ MARINO

FELINSA

Producto elaborado a base de resinas alquídicas modificadas, solventes alifáticos y aditivos de alta calidad, brindando una película brillante, impermeabilizante, con fuerte resistencia al agua salada y a la acción de los rayos solares.

USOS

Se recomienda usarse para estructuras de madera que se encuentran en permanente contacto con la humedad y sobre cualquier superficie de madera expuesta en exteriores e interiores.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola de aire convencional o brocha.

Para aplicación con soplete, diluir 20 - 25 % con Aguarrás Mineral CRONS o Thinner Acrílico SX-7 CRONS.

Para aplicación con brocha, diluir 5 -10 % con Aguarrás Mineral CRONS o Thinner Acrílico SX-7 CRONS.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

Para MADERA CON PINTURA ANTIGUA, eliminar con espátula y luego lijar la superficie con lija #180.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
COLOR	: Transparente
SÓLIDOS POR PESO	: 40 - 45 %
DENSIDAD	: 3.30 - 3.45 Kg / Gln
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 40 m ² / gal
NÚMERO DE CAPAS	: 3 - 4
SECADO AL TACTO	: 6 - 8 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 12 horas mínimo

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.