

LACA

KRISTAL

Producto de primera calidad, elaborado a base de nitrocelulosa modificada con resinas alquídicas, aditivos de última generación, que dan como resultado acabados de buena resistencia y larga duración. Su alta resistencia solar brinda a nuestro producto una exclusividad para acabados finales de alto brillo que perduren en el tiempo.

USOS

Para el pintado de muebles de madera, también en el repintado automotriz económico y en la industria metal-metálica.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola de aire convencional, espátula y/o mota.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce(12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes y máscaras para vapores orgánicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

Para SUPERFICIES DE MADERA, se usa como sellador de poros y vetas, también se puede aplicar sobre superficies teñidas. La duración depende del grado de preparación de la superficie.



PRESENTACIONES

En Hojalata: 1/4, 1GL

En Lata: 5GL

En Cilindro: 55GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Brillante
COLOR	: Transparente
SÓLIDOS POR PESO	: 28 - 30 %
DENSIDAD	: 3.40 - 3.60 Kg / gal
Nº DE CAPAS	: 3 - 4 capas
RENDIMIENTO	: 35 - 40 m² / Gl
SECADO AL TACTO	: 15 minutos
SECADO DURO	: 24 horas
DISOLVENTE	: Thinner Acrílico Automotriz Crons

SOPLETE: 1 Vol. de Laca Kristal
2 Vol. Thinner Acrílico Automotriz

BROCHA: Diluir hasta 10-15% de Thinner Automotriz

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.