

OLEO MATE

FELINSA

Producto elaborado a base de resinas alquídica y pigmentos de alta resistencia a la abrasión, flexible y duradero brindando un producto de buena calidad de fácil aplicación.

USOS

Se recomienda usarse como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, etc. en ambientes interiores y exteriores, que se desee de acabado mate.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante.

En las SUPERFICIES FERROSAS, se aplica sobre cualquier anticorrosivo alquídico, como el Anticorrosivo FELINSA o Base Zincromato FELINSA, previo a la aplicación del OLEO MATE FELINSA.

En MURO DE CONCRETO, YESO, se recomienda tratar con Imprimante Crons. En las SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer.

En las SUPERFICIES de MADERA, se debe aplicar una o dos capas de BASE BLANCA PARA MADERA y como acabado OLEO MATE FELINSA.



CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Mate
SÓLIDOS POR PESO	: 50 - 65%
DENSIDAD	: 4.40 - 4.90 Kg / Gln
VISCOSIDAD	: 100 - 110 KU a 25°C, al momento del envasado.
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 45 - 50 m ² / Gln
DILUYENTE	: Aguarrás Mineral, Thinner Acrílico Crons.
SECADO AL TACTO	: 4 - 6 horas
SECADO DURO	: 24 horas
DISOLVENTE	: 12 horas

*Dependen de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.