

CATALIZADOR EPÓXICO

ANCLA

Producto elaborado a base de resina poliamida y solventes aromáticos.

USOS

De uso exclusivo para la mezcla con Esmalte Epóxico Ancla, Base Zincromato Epóxico, Base Anticorrosivo Epóxico.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verifica que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.
El tipo de sustrato es Fierro acerado, fierro negro.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1/4GL

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Ambar
SÓLIDOS EN VOLUMEN	: 45 - 53 %
DENSIDAD	: 3.40 - 3.60 Kg / Gln
VISCOSIDAD	: 80 - 90 KU a 25 °C
TIEMPO DE INDUCCIÓN	: 15 minutos
DURACIÓN DE MEZCLA	: 8 horas máximo

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.