



## **RESINA ALQUÍDICA METACRILADA ANTOMET 6060 - 60%**

Resina alquídica corta modificada con aceites de soya, copolimerizado con monómeros de rápido secado, excelente dureza, gran adherencia y excelente brillo.

### **Especificaciones técnicas**

<b>PRUEBA ANALÍTICA</b>	<b>REFERENCIA</b>
<b>Viscosidad (al 45% en Xilol)</b>	200 – 240 seg. (Copa Ford #4. 25° C)
<b>Grado de Acidez</b>	13 máx. mlKOH/gr
<b>% No Volátiles</b>	58% - 62%
<b>Color Gardner</b>	4 máx.
<b>Peso específico</b>	0.980

### **Presentaciones**

En tambores metálicos de 200 kg. Neto

### **Condiciones de almacenaje**

Debe mantenerse en condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase cerrado y fuera del alcance de los niños.