

CATALIZADOR EPÓXICO

ANCLA

Producto elaborado a base de resina poliamida y solventes aromáticos.

USOS

De uso exclusivo para la mezcla con Esmalte Epóxico Ancla, Base Zincromato Epóxico, Base Epóxico.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar soplete convencional.

ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto. El tipo de sustrato es Fierro acerado, fierro negro.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1/4 GL

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Ambar
SÓLIDOS POR PESO	: 45 - 53 %
DENSIDAD	: 3.40 - 3.60 Kg / Gl
VISCOSIDAD	: 80 - 90 KU a 25 °C
TIEMPO DE INDUCCIÓN	: 15 minutos
DURACIÓN DE LA MEZCLA	: 8 horas máximo

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor