

COALTAR EPÓXICO

ANCLA

Es un recubrimiento de dos componentes a base de resina Epóxicas y alquitrán de hulla, curado tipo mina alifática. De excelente impermeabilidad, para superficies enterradas e inmersión en agua.

USOS

Recubrimiento para superficies que estarán en inmersión permanente y continua de superficie altamente agresivos y oscuros.

Para inmersión de agua dulce y salada.

Protección de casco, buques y tuberías.

Para interior y exterior de tanques.

Para protección de exterior de tuberías metálicas enterradas.

Para pilotes de plataforma subterránea.

Preservante para la polilla marina.

VENTAJAS

Buena resistencia química y mecánica.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Con brocha, rodillo, equipo convencional o Airless.

ALMACENAJE

12 meses bajo techo, en envase lleno y cerrado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a reducir deber estar completamente seca, lijada, libre de grasa, polvo, humedad y otros contaminantes para obtener una buena adherencia al recubrimiento.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Negro
ACABADO	: Semi mate
PROPORCIÓN DE MEZCLA	: 1
DISOLVENTE	: Disolvente Epóxico
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 100 m ² /Gl. A 1 mils.
SECADO AL TACTO	: 1 - 2 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 6 - 12 horas
VIDA DE MEZCLA	: 2 horas
CURADO COMPLETO	: Después de 4 días

*Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipulación inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.